

Podstřešní fólie Eurofol 135

Kontaktní difúzně otevřená střešní membrána vhodná pod jakoukoliv střešní krytinu. Slouží k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy ve větraných i nevětraných střešních skladbách.



Základní technické údaje	Jednotka	Hodnota	Tolerance
Délka	[m]	50	-0/+2 %
Šířka	[m]	1,5	± 0,5 %
Tloušťka	[mm]	0,3	-
Plošná hmotnost	[g/m ²]	135	± 15 %
Reakce na oheň	třída	Třída E	-
Vodotěsnost (2Kpa)		Třída W1	
Vodotěsnost po umělém stárnutí		Třída W1	
Ekvivalentní difúzní tloušťka	Sd [m]	0,02	+0,03; -0,01
Pevnost v tahu podélně	[N/50 mm]	225	±60
Pevnost v tahu příčně	[N/50 mm]	115	±30
Tažnost podélná	[%]	80	±30
Tažnost příčná	[%]	130	±50
Odolnost proti protrhávání podélná	[N]	120	±50
Odolnost proti protrhávání příčná	[N]	130	±50
Paropropustnost	[(g/m ²)/24h]	>1700	-
Teplotní rozsah použití	[°C]	-30 +80	-
Nebezpečné látky		npd	
Parametry po umělém stárnutí:			
Pevnost v tahu podélně	[N/50 mm]	155	±40
Pevnost v tahu příčně	[N/50 mm]	80	±20
Tažnost podélná	[%]	50	±20
Tažnost příčná	[%]	85	±35

Vysvětlivky: npd - no performance determined (žádný ukazatel není stanoven)