

KK 800 (A330H) 1,0 x 20 m
separační asfaltová lepenka

Oxidovaná bitumenová lepenka pod střešní krytiny na šikmých střechách.

Vhodná jako separační a ochranná vrstva, jako dočasné izolační opatření ve stavebnictví.



Spodní a horní strana lepenky je opatřena polyethylenovým filmem.

Lepenku se nedoporučuje používat jako plnohodnotnou izolaci ve střešní skladbě (např. pod asfaltový šindel), stejně tak není její použití vhodné do spodních a podzemních staveb.

Skladování: Skladujte v uzavřeném suchém prostoru, ve svislé poloze, při teplotě 5 °C až 25 °C.

Pokud je nutné role dlouhodobě skladovat na otevřeném prostranství, musí se chránit před sluncem zakrytím. Role se nesmí pokládat na sebe.

Základní technické údaje	Metoda	Jednotka	Hodnota	Tolerance
Délka	EN 1848-1	m	min. 20	-
Šířka	EN 1848-1	m	1	-0,5 %; + 1.5 %
Přímost	EN 1848-1	mm/m	max. 3	
Plošná hmotnost	EN 1849-1	g/m²	500	± 10 %
Pevnost v tahu – příčně	EN 12311-1	N/50 mm	150	– 0 %; + 30 %
Pevnost v tahu – podélně	EN 12311-1	N/50 mm	400	- 0 %; + 30 %
Prodloužení při přetržení – příčně	EN 12311-1	%	1	- 0; + 5
Prodloužení při přetržení – podélně	EN 12311-1	%	1	- 0; + 5
Odolnost proti pronikání vody	EN 1928 metoda A (2kPA)	třída	W1	-
Odolnost proti protrhávání příčná	EN 12310-1	N	50	± 30 %
Odolnost proti protrhávání podélná	EN 12310-1	N	40	± 30 %
Rozměrová stabilita	EN 1107-1	%	max. 0,5	-
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 1109	[°C]	min. 0	-
Reakce na oheň	EN 13501-1		třída E	-
Nebezpečné lásky	neobsahuje			
Hodnoty po umělém stárnutí				
Pevnost v tahu (CD)	EN 13859-1 příloha C, EN 12311-1	N/50 mm	150	- 0 %; + 30 %
Pevnost v tahu (MD)	EN 13859-1 příloha C, EN 12311-1	N/50 mm	400	- 0 %; + 30 %
Prodloužení při přetržení (CD)	EN 13859-1 příloha C, EN 12311-1	%	1	- 0; + 5
Prodloužení při přetržení (MD)	EN 13859-1 příloha C, EN 12311-1	%	1	- 0; + 5
Odolnost proti pronikání vody	EN 13859-1 příloha C, EN 1928, metoda A	třída	W1	-

Doporučení k instalaci

Povrch, na který se bude asfaltová lepenka KK 800 aplikovat, musí být zbaven veškerého prachu, nečistot, rzi, olejových skvrn a ostrých výčnělků.

KK 800 se kotví mechanicky pomocí hřebíků s širokou hlavou.

Pokládka začíná rovnoběžně se spodním okrajem střechy v jejím nejnižším bodě. Lepenku je zapotřebí rovnoměrně rozvíjet. Podélné i příčné spoje se řeší volným přeložením, lze ji však k podkladu kotvit mechanicky. Minimální přeložení přes sebe je ≥ 10 cm.

Výše uvedené informace jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se ujistit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlené použití. Informace obsažené v tomto technickém listu, včetně doporučení pro použití a aplikaci výrobku, vycházejí ze znalostí a zkušeností výrobce s výrobkem. Tento výrobek může mít různé způsoby použití a může být také použit v různých prostředích a za různých okolností, které nemůžeme ovlivnit. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za výsledky (přímé i nepřímé škody) nesprávného použití tohoto výrobku.

Technické změny vyhrazeny.

Vydáno 2024

PK profiles s.r.o.

Vlastina 889/23

161 00 Praha, Ruzyně

IČO: 05851971

DIČ: CZ05851971