

– rohož s difuzní fólií a lepicí páskou

Drenážní rohož s difuzní fólií a samolepicí páskou.

Pro použití jako pojistná hydroizolace pod plechové krytiny (falcované nebo click systém).

Slouží k separaci krytiny od podkladu, chrání vrstvy střechy před pronikáním vody/sněhu, odvádí případný kondenzát ze spodní strany plechové krytiny. Částečně snižuje hluk při dešti a průnik radiačního tepla do konstrukcí.



Skladování: v čistém a suchém prostoru bez přístupu UV záření

Základní technické údaje	Testovací metoda	Jednotka	Hodnota
Délka	EN 1848 -2	[m]	25 (- 0/+ 0,5)
Šířka	EN 1848 -2	[m]	1,5 (± 0,005)
Přímost	EN 1848 -2	-	vyhovuje
Plošná hmotnost	EN 1849 -2	[g/m ²]	430 (- 10/+ 20)
Tloušťka	EN 1849 -2	mm	7 (± 2)
Reakce na oheň	EN ISO 11925-2	třída	F
Odolnost proti pronikání vody	EN 1928 A	třída	W1
Propustnost vodní páry	EN ISO 12572 C	[m]	0,030 (- 0,015/+ 0,02)
Odolnost proti pronikání vzduchu	EN 12114	[m ³ /(m ² x h x 50 Pa)]	max 0,05
Pevnost v tahu			
- podélně	EN 12311-1	[N/50 mm]	330 (± 60)
- příčně	EN 12311-1	[N/50 mm]	200 (± 40)
Tažnost			
- podélně	EN 12311-1	[%]	60 (± 30)
- příčně	EN 12311-1	[%]	65 (± 15)
Odolnost proti protrhávání			
- podélně	EN 12310-1	[N]	190 (± 60)
- příčně	EN 12310-1	[N]	255 (± 85)
Rozměrová stabilita	EN 1107-2	%	1,5
Ohebnost při nízké teplotě	EN 1109	[°C]	-30
Umělé stárnutí dlouhodobým vystavením UV záření a zvýšené teplotě (80 °C).	Odolnost proti pronikání vody EN 13859-1 C	třída	W1
Propustnost vodní páry 23° C/85%RH	Lyssy	g/m ² x 24 h	1500 (± 200)
Propustnost vodní páry 38° C/90%RH	Lyssy	g/m ² x 24 h	3200 (± 400)

Výše uvedené informace jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se ujistit o vhodnosti použití výrobku pro jeho zamýšlené použití. Informace obsažené v tomto technickém listu, včetně doporučení pro použití a aplikaci výrobku, vycházejí ze znalostí a zkušeností výrobce.. Tento výrobek může mít různé způsoby použití a může být také použit v různých prostředích a za různých okolností, které nemůžeme ovlivnit. Dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za výsledky (přímé i nepřímé škody) nesprávného použití tohoto výrobku.

Technické změny vyhrazeny.

Vydáno 2024

PK profiles s.r.o.

Vlastina 889/23

161 00 Praha, Ruzyně

IČO: 05851971

DIČ: CZ05851971